

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА*
на песок ДЛЯ ОТСЫПКИ (намывной)
карьера «Буторлыга»
от 09 июня 2025 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8736-2014	1 470
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	0,95
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2014	1,6
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2014	9,9
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	0,0	0,1	0,6	15,5	62,1	21,7
Полный остаток, %	0,0	0,1	0,7	16,2	78,3	X

Генеральный директор



Ткачев

В.В. Ткачев

**Вся информация о песке: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.