

ПАСПОРТ*
на песок сухой добычи
карьера «Муллашовский»
от 16 марта 2018 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8735-88	1 342
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	0,64
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	1,2
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	5,8
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	36,5 ± 12,8 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	-	0,3	1,6	8,2	41,9	48,0
Полный остаток, %	-	0,3	1,9	10,1	52,0	

Коммерческий директор



А.Е. Коробков

**Вся информация о песке и глине: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату.