

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
на песок "СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ" (намывной)
карьера «Буторлыга»
от 02 сентября 2026 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8736-2025	1 532
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2025	1,81
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2025	1,7
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2025	5,1
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	1,1	2,1	18,3	41,5	29,5	7,5
Полный остаток, %	1,1	3,2	21,5	63,0	92,5	X

Заключение: Песок соответствует требованиям ГОСТ 8736-2025 "Песок для строительных работ. Технические условия", по модулю крупности классифицируется как песок мелкий, 1 класса.

Генеральный директор



В.В. Ткачёв

www.t-nerud.ru